



# MEGACRYL<sup>®</sup> / Interior

TECHNISCHE DOCUMENTATIE



**MEGACRYL INTERIOR IS EEN HOOGWAARDIGE, PROFESSIONELE EN UNIVERSEEL OVERSCHILDERBARE AFDICHTINGSKIT, VUL- EN REPARATIEMIDDEL, OP BASIS VAN ACRYLAAT DISPERSIE TECHNOLOGIE, DIE UITHARDT DOOR WATERVERDAMPING UIT DE MASSA EN ZICH VORMT TOT EEN DUURZAAM PERMANENT PLASTO-ELASTISCH BLIJVEND RUBBER.**

## TOEPASSINGEN

Speciaal ontwikkeld als universeel overschilderbaar voeg-, vul- en reparatiemiddel, voor het dicht en vullen en repareren van voegen, (krimp)naden, kieren, scheuren en gaatjes. Specifiek voor binnen, tevens prima voor buiten, mits eerste 5 uur droog, na applicatie. Omtrekvoegen dicht en puien, raam- en deurkozijnen, contactdozen en doorvoeringen. Aansluitvoegen dicht tussen/langs plinten, vensterbanken, metsel-, pleister- en spacwerk, gips- en (gas)betonplaten, (kalkzand)stenen, trappen, profielen, latten, (sier)lijsten, panelen, borstweringen, lambriseringen, ornamenten en meer. Aansluitingen tussen metaaldelen afdichten, zoals in luchtkanalen-, carrosserie-, trailer-, scheeps- en containerbouw. Vullen en repareren van scheuren, barsten, (krimp)naden, kieren, boor-, spijker- en schroefgaten, in gevels, muren, wanden en plafonds. Geschikt voor de meeste ondergronden, zoals hout, Multi- en triplex, hard- en zachtboard, isolatiematerialen, verf- en laksystemen, pleister-, stuc-, spuit- en metselwerk, (gas)beton, (kalkzand)steen, gipskarton, metalen en meer.

## EIGENSCHAPPEN

Duurzaam permanent plasto-elastisch, maximale bewegingscapaciteit 7,5%. Hecht uitstekend, zonder primer op de meeste- en zelfs vochtige poreuze ondergronden. Perfect verwerkbaar, veelzijdig toepasbaar, vullen, dicht en repareren, met 1 materiaal. Goed overschilderbaar na huidvorming (ca. 10min.) met synthetische- en dispersie verven. Praktisch reukloos uithardend, CE gecertificeerd Acrylaat Dispersie voeg- en vulmiddel. Niet corrosief voor metalen. Duurzaam kleur-, weer-, vorst- (tot max. -15C) en verouderingsbestendig. Zeer emissiearm, gecertificeerd conform VOC-emissieklasse A+. Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar, mist de eerste 5 uur droog, na applicatie.

## APPLICATIE CONDITIES

Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C. Op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden, poreuze/zuigende/open ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Zorgdragen voor juiste voegdimensies, om bewegingen goed te kunnen opvangen. Ondergronden ontdoen van losse bestanddelen, met behulp van een geschikte borstel. Ondergronden goed ontvetten, met behulp van een cleaner. Zeer poreuze/sterk zuigende ondergronden, zoals gipsblokken, (kalkzand)steen, (gas)beton en metselwerk gelijkmatig m.b.v. een kwast voorstrijken met een mengsel van 1 deel MegaCryl Interior en 2 delen water. Glad en strak afwerken met behulp van water, voor huidvorming.

**BN BELNED** / SEALANTS  
ACRYLIC



### OVERSCHILDERBAARHEID

MegaCryl Interior is subliem te overschilderen, met synthetische- en dispersieverven. Het beste kan overschilderd worden, na volledige uitharding, i.v.m. de materiaalkrimp. Als men eerder overschildert, kunnen later scheuren en/of barsten in de verflaag ontstaan. Ook door het gebruik van hoog-gevulde dispersieverven, kan de verflaag scheuren en/of barsten.

### REINIGEN

Vers-/ niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap, met behulp van water, handen/huid reinigen met ultra wipes en/of met zeepwater. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

### BEPERKINGEN & AANBEVELINGEN

Ongeschikt voor langdurige- en/of permanente waterbelasting. Ongeschikt voor PE, PP, PC, PTFE, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Applicatie buiten is alleen mogelijk, onder goed drogende weersomstandigheden en/of mits er binnen 5 uur na het aanbrengen geen neerslag/regen valt. Verkleuring kan eventueel optreden in bepaalde omstandigheden, zoals door direct contact met chemicaliën en/of door weekmaker uittreding vanuit de ondergrond. Wij adviseren vooraf hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid te testen.

### VEILIGHEID & GEZONDHEID

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

### GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

Belned BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen, dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

### HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 18 maanden houdbaar, na productiedatum. Vorstbestendig tot -15°C, tijdens transport.

### CERTIFICERINGEN

EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5 P  
VOC-emissieklasse A+  
EMICODE EC1 PLUS



## TECHNISCHE GEGEVENS **MEGACRYL**® Exterior

### Technische productgegevens

Basis			ACRYLAAT DISPERSIE
Standvermogen	mm	ISO 7390	<3
Dichtheid	g/ml		1,67
Huidvormingstijd	min.	23°C/55%RV	10
Droge stof gehalte	%		85
Toelaatbare vervorming	%		7,5
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	°C		-20 /+75
Mechanische waarden		2mm film	
Shore A hardheid		DIN 53505	30
Modulus 100%	MPa	DIN 53504	0,35
Rek bij breuk	%	DIN 53504	240

### Assortiment

20 x 310 ml koker

Wit	BN064885
Grijs	BN064886
Teak	BN064887
Zwart	BN064888